

交点融着 ポリプロピレン (PP) メッシュクロス規格表

■交点融着 (溶着) メッシュ

- 融点の異なる2芯構造モノフィラメント糸を熱し交点を溶着させたメッシュ
- 糸の交点が接着しているため、目開きや開口率が大きくとも、目ずれやほつれを防止するメッシュです。

No	品番	色	メッシュ	デニール	オープニング	開口率	加工	
			/inch	d	μm	%	交点融着	UV
1	PP1010B	黒	10 × 10	1,000	2,145	71.3	○	○
2	PP10M-N	ナチュラル	10 × 10	1,000	2,145	71.3	○	
3	PP16M-B	黒	16 × 16	500	1,308	67.9	○	
4	PP16M-N	ナチュラル	16 × 16	1,000	1,192	56.4	○	
5	PP20M-B	黒	20 × 20	590	967	58.0	○	○
6	PP1616B	黒	16 × 16	590	1,288	65.8	○	○
7	PET100M-W	白	100 × 100	50	174	46.9	○ 受注生産	

特殊加工メッシュ規格表にも交点融着メッシュが多数ございます。ご確認くださいませ。

- * 規格巾以外にも、受注生産にて対応致します。
- * 生産されていない品番・規格巾もございます。また、状況によっては生産中の規格巾もございます。
- * 在庫状況は、お問い合わせください。
- * 本規格は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ



☎ 072-990-1305

FAX 072-990-1303

✉ info@ring-gr.jp